

KDPOR® EPS 200-035 DAA ds

Gefälledach
Format: 1000 x 1000 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Zeichen	Beschreibung / Messwert	Norm/ Vorschrift
Anwendungsgebiet	DAA ds	Außendämmung von Dach oder Decken, Dämmung unter Abdichtung	DIN 4108-10
Brandverhalten	RtF-E	normal entflammbar	EN 13501-1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034 W/(mk)*	EN 13163
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 W/(mk)*	DIN 4108-4
Druckspannung bei 10% Stauchung	CS(10) 150	≥ 200 kPa	DIN EN 826
Biegesteifigkeit	BS	≥ 250 kPa	EN 13163

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DLT(1)5

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.